

Pre-Print S

Opis

Papier offsetowy spełniający wymagania dla papierów trwałych. Papier Pre-Print S przeznaczony jest do wstępnego zadruku na maszynach offsetowych i późniejszego wykorzystania we wszelkiego rodzaju drukarkach biurowych i urządzeniach personalizujących. Papier charakteryzuje się wysoką białością i trwałością.

Dane techniczne

Gramatura	Grubość	Wilgotność	Białość CIE	Gładkość Bendtsen	Absorpcja wody	Przepuszczalność powietrza
[g/m ²]	[μm]	[%]		[ml/min]	[g/m ²]	[ml/min]
80	106±3	4,0-5,5	166±2	180±50	≤30	≤1,250
90	116±3	4,0-5,5	166±2	180±50	≤30	≤1,250

Techniki zadruku

- pre-press
- druklito
- sitodruk

Zalecenia techniczne

Szczególne uwagę należy przykładać do warunków magazynowania. Przed drukiem papier powinien być klimatyzowany przez co najmniej 24 godziny. Pre-Print S zachowuje optymalną stabilność wymiarową przy wilgotności względnej 48-52% i temperaturze 22-24°C.

Pre-press: zalecany raster to 133-150 lpi

Wykończenie i obróbka

- tłoczenie
- lakierowanie dyspersyjne
- klejenie przy użyciu klejów standardowych
- bigowanie
- falcowanie

Certyfikaty i atesty

- ISO 9001
- ISO 14001
- ECF

Wskazane w niniejszej karcie technicznej dane mają charakter szacunkowy i zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych, w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie. Dane nie mają charakteru wiążącego. Zaleca się uprzednie przeprowadzenie testów produkcyjnych w celu potwierdzenia przydatności surowca do zamierzonego celu oraz stosowanych rozwiązań. Antalis Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jakichkolwiek błędów lub nieścisłości we wskazanych wyżej danych szacunkowych.