

Serixo

Opis

Papier offsetowy bezdrzewny o bardzo dobrej białości i nieprzezroczystości. Papier Serixo produkowany jest zgodnie z normami ISO 9002 oraz ISO 14001, przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Jest bezkwasowy dzięki temu może być wykorzystywany do druków, gdzie wymagana jest odporność na starzenie.

Dane techniczne

| Gramatura [g/m ²] | Grubość [μm] | Jasność D65 [%] | Białość CIE | Szorstkość [ml/min] | Wilgotność [%] |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| ISO 536 | ISO 534 | ISO 2470 | ISO 11475 | ISO 8791-2 | ISO 287 |
| 120 | 144±6 | 103,5±1,5 | 143±2 | 225±75 | 6,2±0,7 |
| 140 | 164±6 | 103,5±1,5 | 143±2 | 225±75 | 6,2±0,7 |
| 150 | 176±6 | 103,5±1,5 | 143±2 | 225±75 | 6,2±0,7 |
| 170 | 198±7 | 103,5±1,5 | 143±2 | 225±75 | 6,2±0,7 |
| 190 | 221±7 | 103,5±1,5 | 143±2 | 225±75 | 6,2±0,7 |
| 250 | 285±9 | 103,5±1,5 | 143±2 | 225±75 | 6,2±0,7 |
| 300 | 346±10 | 103,5±1,5 | 143±2 | 225±75 | 6,2±0,7 |

Techniki zadruku

- offset
- fleksografia
- sitodruk

Zalecenia techniczne

Szczególną uwagę należy przykładać do warunków magazynowania. Przed drukiem papier powinien być klimatyzowany przez co najmniej 24 godziny. Serixo zachowuje optymalną stabilność wymiarową przy wilgotności względnej 50-55% i temperaturze 21-23°C.

Pre-press: zalecany raster 133-150 lpi

Druk lito: przy zastosowaniu farb do druku na podłożach chłonnych

Wykończenie i obróbka

- cięcie
- wykrawanie
- bigowanie
- falcowanie
- kaszerowanie
- lakierowanie
- wytłaczanie

Certyfikaty i atesty

Wskazane w niniejszej karcie technicznej dane mają charakter szacunkowy i zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych, w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie. Dane nie mają charakteru wiążącego. Zaleca się uprzednie przeprowadzenie testów produkcyjnych w celu potwierdzenia przydatności surowca do zamierzonego celu oraz stosowanych rozwiązań. Antalis Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jakichkolwiek błędów lub nieścisłości we wskazanych wyżej danych szacunkowych.

Serixo

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 9706
- OHSAS 18001
- ECF
- papier trwały
- niska zawartość metali ciężkich
- Ecolabel
- do produktów suchych, bez zawartości tłuszczu
- na zabawki dla dzieci

Wskazane w niniejszej karcie technicznej dane mają charakter szacunkowy i zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych, w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie. Dane nie mają charakteru wiążącego. Zaleca się uprzednie przeprowadzenie testów produkcyjnych w celu potwierdzenia przydatności surowca do zamierzonego celu oraz stosowanych rozwiązań. Antalis Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jakichkolwiek błędów lub nieścisłości we wskazanych wyżej danych szacunkowych.